Produktdatablad

Universallim / universalfixering

UZIN KE 50 ROLL&TACK

Dispersionlim/fixering med mycket låga emissioner/utsläpp för LVT, PVC- och CV-beläggningar samt textilbeläggningar

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

- LVT
- PVC- och CV-beläggningar, även med textilbaksida
- Textilbeläggningar med latex-, fiberduk- och PVC-skumunderlag

LÄMPLIG PÅ/FÖR:

- Absorberande, spacklade underlag
- Täta, icke-absorberande underlag
- Vattenburen golvvärme
- Belastning från stolsrullar enligt DIN EN 12 529
- Våtrengöring och sprutextraktionsrengöring enligt RAL 991 A2
- Belastning i bostads- och kommersiella utrymmen



PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:

UZIN KE 50 ROLL&TACK är ett kraftfullt lim med stark vidhäftningsförmåga och mycket lång monteringstid. Produkten kan användas som permanentlim eller fixering. För inomhusbruk.

- Mycket låg förbrukning
- Extremt lång monteringstid
- Ergonomisk applicering med rulle i stående position
- Idealisk alternativ till lösläggning



TEKNISK DATA:

Förpackningstyp	KU-hink
Leveransstorlekar	2 kg, 10 kg
Hållbarhet	Minst 12 månader
Färg våt	Beige
Färg torr	Beige
Åtgång	100 - 220 g/m²
Öppettid	20–40 minuter*
Monteringstid	Upp till 24 timmar*
Minsta bearbetningstemperatur	15 °C vid underlaget
Belastningsbar	Efter 24 timmar*
Klart för svetsning / trådfogning	Efter 24 timmar*
Slutstyrka	Efter 3 dagar*

* Vid 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet, beroende på beläggningstyp och underlagets absorptionsförmåga.

UZIN | A brand of UZIN UTZ
DE | Uzin Utz SE | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm | Telefon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.de | Internet www.uzin.de
SE | Uzin Utz Sverige AB | c/o Tysk-Svenska Handelskammaren | Box 27104 | 102 52 Stockholm | Teknisk service +46 707 99 29 24 | e-post se@uzin-utz.com | Internet www.uzin.se

UZIN KE 50 ROLL&TACK

FÖRBEREDANDE AV UNDERLAG:

Underlaget måste vara fast, bärkraftigt, torrt, sprickfritt, rent och fritt från ämnen som påverkar vidhäftningen (t.ex. smuts, olja, fett). Ytan måste dammsugas noggrant. Lämpliga primer och spackelmassor finns i UZINs produktöversikt. Underlaget måste kontrolleras enligt gällande normer och vid brister måste invändningar framföras. Låt den påförda primern och spackelmassan torka ordentligt.

Produktdatabladen för de produkter som används måste följas.

BEARBETNING:

Användning som permanentlim:

1. Applicera limmet jämnt på underlaget med en lämplig limspridare och låt det torka beroende på applicerad mängd, rumsklimat, underlagets limspridare och beläggningstyp. Applicera endast så mycket lim som kan täcka beläggningens baksida inom monteringstiden med god vätning.
2. Montera beläggningen efter avluftningstiden, gnugga/välta över hela ytan och pressa mot huvudändarna eller ojämna beläggningskanter före läggningen för att släppa spänningar. Låt inte luft fastna under beläggningen. Låt ytan vila i 20 minuter och valsa sedan igen eller gnugga i kant- och vådskarvar.
3. Ta bort limrester i färskt tillstånd med vatten.

Användning som fixering:

1. Applicera limmet jämnt på underlaget med en lämplig roller och låt det lufttorka/torka helt (testa med fingret). En färgrulle eller polyamidrulle 18 mm / 12 mm samt UZIN nylonplush-rulle är bäst lämpade.
2. Lägg in beläggningen inom 24 timmar*, gnugga/valsa över hela ytan och pressa mot motsatt håll på huvudändarna respektive ojämna beläggningskanter före läggningen för att släppa spänningar. Låt inte luft fastna under beläggningen. Låt ytan vila i 20 minuter och välta sedan igen respektive gnugga i kant- och sömområden.
3. Ta bort limrester i färskt tillstånd med vatten.

*En stabil fixering efter 24 timmar kan endast garanteras om fixeringsskiktet inte har förorenats av damm eller annat. Det rekommenderas därför att lägga in beläggningen så tidigt som möjligt.

ÅTGÅNGSINFORMATION:

Tanding	Åtgång*
Roller	100 - 150 g/m²
A5	180 - 200 g/m²
A1	200 - 220 g/m²

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

- Originalförpackningen kan lagras i minst 12 månader vid måttligt sval förvaring. Frostbeständig till -6 °C. Öppnade förpackningar ska förslutas tätt och innehållet ska användas snabbt. Låt limmet nå rumstemperatur före användning.
- Bäst att bearbeta vid 18–25 °C, underlagstemperatur över 15 °C och relativ luftfuktighet under 65 %. Låga temperaturer och hög luftfuktighet förlänger, höga temperaturer och låg luftfuktighet förkortar inläggnings-, bindnings- och torkningstiden.
- Fuktiga underlag kan leda till sekundära emissioner. Se därför till att spackelmassan torkar ordentligt på spacklade underlag.
- Direkt limning på gamla limrester kan leda till växelverkan. Därför bör gamla skikt helst avlägsnas. I alla fall måste limrester behandlas med en isolerande primer och spacklas över hela ytan med ett självutjämnande spackel i tillräcklig tjocklek (vanligtvis 3 mm).
- Beläggningar måste vara tillräckligt avspända, acklimatiserade och anpassade till det rumsklimat som är normalt för den senare användningen innan de limmas.
- Vid extrem temperaturbelastning genom solinstrålning, stark mekanisk belastning genom pallvagnar, gaffeltruckar etc. eller vid fuktinträngning uppifrån rekommenderar vi att en alternativt produkt används (t.ex. UZIN KE 66 HT eller UZIN KE 68). Vid tveksamhet bör teknisk rådgivning inhämtas.

KVALITETS- OCH MILJÖMÄRKNING:

- Lösningsmedelsfri
- EMICODE EC 1 PLUS / Mycket låg emission
- Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

SAMMANSÄTTNING:

Polymerdispersioner, kolfibrer, konserveringsmedel, mineralspackel, tillsatser och vatten.

ARBETS- OCH MILJÖSKYDD:

Lösningsmedelsfri. Vid bearbetningen rekommenderas användning av hudskyddande kräm samt god ventilation av arbetslokalen. Produkten innehåller fibrer baserade på syntetiska polymermikropartiklar (SPM). Förvara behållaren väl tillsluten. Samla omedelbart upp spill från skadade behållare och återanvänd eller kassera på rätt sätt. Grundläggande förutsättningar för bästa möjliga inomhusluft efter golvinstallationsarbete är att arbetsförhållandena överensstämmer med gällande standarder samt att underlaget är genomtorrt och att primer och avjämningsmassa är korrekt applicerade.

BORTSKAFFNING:

Samla in så mycket av restprodukterna som möjligt och återanvänd. Produkten innehåller syntetiska

Denna produkt är endast avsedd för professionell användning av kvalificerade yrkesanvändare. Den får inte säljas till konsumenter. Informationen är baserad på vår erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har emellertid inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom de olika arbets- och bearbetningsförhållandena. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall bör du göra egna tester och inhämta teknisk rådgivning. Golvtillverkarnas läggningsriktlinjer ska följas. Publiceringen av det här produktdatabladet upphäver och gör alla tidigare produktdatablad ogiltiga. Den senaste versionen av detta datablad hittar du på vår hemsida: www.uzin.se | 09.2026

polymermikropartiklar (SPM). Undvik utsläpp till miljön.Undvik att produkten hamnar i avloppet, i vattendrag eller tränger ned i marken. Behållare som har skrapats rent från rester respektive som är droppfria kan återvinnas. Behållare med flytande restinnehåll samt uppsamlade flytande restprodukter klassas som farligt avfall. Behållare med restinnehåll som har härdat ska källsorteras som byggavfall.

Denna produkt är endast avsedd för professionell användning av kvalificerade yrkesanvändare. Den får inte säljas till konsumenter. Informationen är baserad på vår erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har emellertid inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom de olika arbets- och bearbetningsförhållandena. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall bör du göra egna tester och inhämta teknisk rådgivning. Golvtillverkarnas läggningsriktlinjer ska följas. Publiceringen av det här produktdatabladet upphäver och gör alla tidigare produktdatablad ogiltiga. Den senaste versionen av detta datablad hittar du på vår hemsida: www.uzin.se | 09.2026