

Lösningsmedelsfri 2K-parkettolja som bibehåller träets naturliga utseende

MAGIC OIL 2K PURE

Lösningsmedelsfri 2K-parkettolja med naturliga oljor och vaxer, oxidativt torkande och tvärbindande på grund av tillsatta härdarkomponenter. Bevarar träets naturliga färg och skapar en effekt som gör att träet ser obehandlat ut.

PRODUKT BESKRIVNING:

En olja-vaxkombination som ger en öppen, porös, andningsbar och diffus yta. På grund av vaxhalten bildas en enhetlig matt, sammetslen yta. Bevarar träets naturliga färg och skapar en effekt som gör att träet ser obehandlat ut.

LÄMPLIG FÖR:

- ▶ Slipat trägolv med fyllda fogar
- ▶ Kubb
- ▶ Användning på trägolv installerade över varmvattenbaserade golvvärmesystem
- ▶ Kommersiellt tillgängliga, ljusa, europeiska träsorter.



PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:

- ▶ Mycket hög motståndskraft mot mekanisk och kemisk slitage
- ▶ Bevarar träets naturliga färg och ger den så kallade råträseffekten
- ▶ Halkmotstånd R10/DIN 51130
- ▶ DIN 53160 (Motståndskraft mot saliv och svett)
- ▶ EN 71-3 (Leksaker – Säkerhetsregler – Del 3: Migrering av vissa grundämnen)

TEKNISKA DATA:

Förpackning:	Plåtbehållare + Plastflaska
Förpackningsstorlek:	0,8 + 0,2 l
Förvaringstid:	min. 12 Månader
Färg:	pure
Blandnings förhållande:	4 : 1
Åtgång:	c:a 25 - 50 ml/m ²
Optimala arbetsförhållanden:	vid 18 – 25 °C, och en relativ luftfuktighet på > 35 % och < 65 %
Arbets tid:	c:a 1 h*
Nästa applicering:	efter c:a 10 - 30 minuter*
Belastningsbar:	efter c:a 24 h*
Kan våttorkas:	efter c:a 24 h*

*Vid 20 °C och 50 % rel. fuktighet.

Åtgången kan variera allt efter absorptionsförmågan och egenskaperna på de trä- resp. Parkett som skall behandlas.

INFORMATION:

Användaren måste skapa en provyta på parkettgolvet som ska bearbetas med en identisk struktur och arbetsprocess etc., för att kunna presentera detta för kunden för godkännande med avseende på färgnyans och utseende.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Ytan som skall oljas in måste vara kittad, ren, torr, fri från föroreningar och slipad enligt vedertagna tekniska regler. Efter den sista slipningen - omedelbart innan ytan oljas in - skall hela ytan torkas av en gång med rent vatten.

Detta resulterar i följande avgörande fördelar:

- ▶ Oljan kan tränga in bättre.
- ▶ Träytan, som kan ha komprimerats genom finslipning, "öppnas upp" igen.
- ▶ Slipmärkena mjukas upp.
- ▶ Träytan ser mer homogen ut.
- ▶ Träets beståndsdelar tvättas ur.
- ▶ Svettnet av fogar förhindras.

Arbetsinstruktion:

1. Torka av hela parkettytan med en vattenindränkt och urvriden bomullstrasa eller PALLMANN WIPER. Varning: Områden som inte är fuktade kommer att se mörkare ut senare.
2. Vattenmängd maximalt 30 g vatten/m²!
3. Optimalvattenmängd ca. 10 - 20 g vatten/m².
4. Efter fullständig torkning av ytan - ca. 30 - 60 minuter, kan MAGIC OIL 2K PURE nu appliceras.

VIKTIG HÄNVISNING:

Slipdamm från syretorkande system är självantändligt – brandrisk. När slipningen är avslutad måste slipdammets blötläggas i vatten och kasseras i tätt tillslutna behållare!

Om produkten kommer i kontakt med pads eller textilier finns risk för självantändning. Därför ska dukar, pads och liknande dränkas i vatten och förvaras/kasseras i tätt tillslutna behållare.

VIKTIG INFORMATION:

- Appliceras bäst vid 18 - 25 °C och relativ luftfuktighet 35% - 65%. Låga temperaturer och hög luftfuktighet förlänger, höga temperaturer och låg luftfuktighet förkortar torktiden.
- Många exotiska träslag som teak, ipe lapacho, rökt ek eller wenge samt barrträd innehåller beståndsdelar (t.ex. s.k. inhibitorer, hartser eller mineralinneslutningar) som kan leda till betydande torkfördröjningar, vätningsstörningar eller färgförändringar. På grund av dessa träslags mångfald och helt olika egenskaper måste lämpligheten alltid undersökas och ett förtest måste utföras.
- Rekommenderas för användning på kommersiellt tillgängliga, ljusa, europeiska träslag.
- Hållbarhet minst 12 månader i originalförpackning vid torr förvaring. Skyddas mot frost och får inte utsättas för temperaturer över 40°C.
- Efter tillsats av härdare får behållaren inte stängas helt - risk för sprängning!
- Som fogmassa måste en lämplig PALLMANN TRÄKITT användas.
- För plankor som inte är fogfria och/eller avfasade rekommenderar vi att man inhämtar teknisk tillämpningsrådgivning.
- Vid plankgolv med springor kan förbrukningen öka mycket (ca 140 ml/m²), därför ska man vid träplankor med springor alltid arbeta med rullning och tillåta en torktid på minst 72 timmar fram till vidare bearbetning.
- För strukturerade parkettgolv, applicera/droppa på oljan selektivt och sprid omedelbart tunt och jämnt med PALLMANN CLEANING PAD BEIGE. Ta upp eller polera bort överskottet med PALLMANN CLEANING PAD WHITE. Inget överflödigt material får finnas kvar på parkettytan.
- Ytan får inte belastas under minst 24 timmar efter poleringen.
- Den oljade parkettytan får inte täckas under de första 24 timmarna efter applicering av MAGIC OIL 2K PURE.
- Underhållsskötsel och rengöring får utföras tidigast efter 24 timmar.
- För en lång livslängd på golvet rekommenderar vi regelbunden skötsel enligt tillverkarens anvisningar med PALLMANN MAGIC OIL CARE WHITE och underhållsrengöring med PALLMANN NEUTRAL CLEANER. De exakta rengörings- och skötselcyklerna finns i skötselanvisningarna för oljade trägolv.
- Färgade oljade parkettytor är unika. Mindre färgavvikelse är acceptabla och ofta oundvikliga.
- Oljor tenderar att gulna när de inte utsätts för ljus.
- Följande standarder och broschyrer är tillämpliga och rekommenderas: DIN 18356 "Parkett- och träbeläggningsarbeten" och DIN 18365 "Golvbeläggningsarbeten".

ARBETS- OCH MILJÖSKYDD:

Lösningsmedelsfria oljor/vaxer med isocyanathärdare, oximfria. Komponent A: Ej brandfarlig, men observera risk för självantändning (se "Viktig information"). Komponent B: Ej brandfarlig. Innehåller förpolymeriserade isocyanater. Skadligt vid inandning. Kan orsaka allergiska hudreaktioner. Kan vara irriterande för luftvägarna. Båda komponenterna: Ventilera väl under och efter applicering, använd hudskyddskräm och skyddshandskar/ skyddsglasögon. Undvik kontakt med ögon och hud. Vid kontakt med ögonen, skölj genast med mycket vatten och kontakta läkare. Vid kontakt med huden, tvätta omedelbart med mycket tvål och vatten.

AVFALLSHANtering:

Om möjligt, samla upp och återanvänd produktrester. Låt inte produkten rinna ut i avlopp, vattendrag eller mark. Behållare som är tomma, urskrapade eller droppfria kan återvinnas. Behållare med flytande rester och uppsamlade flytande produktrester är farligt avfall. Behållare med härdat restinnehåll är byggplatsavfall.