

Premium 1-komponentslack för trägolv

PALL-X 96 POWER

Vattenbaserad 1-komponentslack för parkettgolv som utsätts för kraftigt till mycket kraftigt slitage

PRODUKT BESKRIVNING:

Vattenbaserad premium 1-komponents sealer för parkettgolv med mycket hög mekanisk beständighet, för hårt belastade ytor i bostäder, kommersiella områden. Ger ett tillförlitligt skydd mot repor och nötning och har en tillförlitlig kemisk beständighet mot vanliga hushållskemikalier.

ANVÄNDNINGSMÅL:

För parkettgolv som utsätts för kraftigt till mycket kraftigt slitage i bostäder och offentlig miljö.

PASSAR FÖR:

- ▶ Slipade parkett- och trägolv
- ▶ Parkett på golvvärme



PRODUKTFÖRDELAR/EGENSKAPER:

- ▶ Mycket god beständighet mot mycket höga mekaniska och kemiska påfrestningar
- ▶ Mycket god utjämningsförmåga
- ▶ Mycket snabbtorkande
- ▶ Mycket goda utjämningsgenskaper
- ▶ Mycket god motståndskraft mot repor och slitage
- ▶ Mycket snabbtorkande och slutlig hållfasthet
- ▶ ÖNorm 2354 Klassificering C
- ▶ Halkskydd R9 och R10 (i kombination med PALL-X Grip)
- ▶ DIN 53160 (Resistent to saliv och svett)
- ▶ DIN EN 71-3 (Barnsäker, godkänd för applicering på leksaker)
- ▶ Brandskyddsklass Cfl-s1 kan uppnås i enlighet med specifikationerna i DIN EN 14342:2013-09.
- ▶ Motsvarar TRGS 617
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS
- ▶ DE-UZ 12a

TEKNISKA DATA:

Förpackning:	plastbehållare
Förpackningsstorlek:	5 l
Hållbarhet:	min. 12 Månader
Glansgrad:	halvmatt, matt
Förbrukning per skikt:	c:a 100 ml/m ²
Täckförmåga:	c:a 10 m ² /liter
Arbetsklimat:	mellan 18 - 25 °C och 35 - 65 % relativ luftfuktighet
Klar för slipning:	efter c:a 3 timmar*
Ytterligare skikt:	efter c:a 3 timmar*
Slutgiltig hållfasthet:	efter cirka 72 timmar* i kombination med PALL-X 333 (COLOR) 7 dagar

*Vid 20 °C och 50 % rel. fuktighet

YTBEHANDLING:

Ytan som ska förseglas måste vara ren, torr, fri från föroreningar och slipad i enlighet med erkänd branschstandard. I princip är det bäst att grundlacka före försegling för att undvika skadliga effekter av sidlimning eller upphöjning av trägolvsektionerna.

APPLICERING:

1. Före användning ska behållaren tempereras till rumstemperatur (20 °C) och skakas väl. Häll sedan innehållet i en ren PALLMANN LACKHINK.
2. Applicera ett helt och jämnt lager av PALL-X 96 POWER på ytan med hjälp av APPLIKATIONSROLLER WATERBASED UNIVERSAL 11MM/25CM för vattenbaserade lacker. Applicera minst 2 skikt. Börja i kanterna och applicera sedan växelvis över och med ådringen. Vid hårt slitage krävs en tredje strykning. Obehandlad naturkork måste förseglas med 3 lager lack.
3. Torktid till slipbar yta: ca 3 timmar.
4. Före slutstrykningen krävs en mellanslipning med PALLMANN POWER PAD korn 120.
5. Rengör verktygen med vatten efter användning.

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

- ▶ Optimal temperatur är 18 till 25 °C och relativ luftfuktighet mellan 35 % och 65 %. Låga temperaturer och hög luftfuktighet förlänger torktiden. Höga temperaturer och låg luftfuktighet förkortar torktiden.
- ▶ Många exotiska träslag som teak, Ipe Lapacho, rökt ek eller Wenge samt barrträ innehåller ingredienser (t.ex. så kallade inhibitorer, hartser eller minerallager) som kan leda till betydande torkfördröjningar, vätningstörningar eller färgförändringar. På grund av dessa träslags mångfald och olika egenskaper bör träslaget fastställas och tester utföras före lackering.
- ▶ Hållbar i minst 12 månader i originalförpackning vid förvaring på en torr plats. Skyddas mot frost och får inte utsättas för temperaturer över 40°C.
- ▶ Stäng öppnade behållare ordentligt och använd innehållet snabbt.
- ▶ Applicera inte mer än 2 lackskikt på en dag.
- ▶ Efter applicering av det sista lagret, låt ytan torka över natten innan man går på den.
- ▶ Om lacken får torka längre än en dag måste den mellanslipas noggrant över hela ytan (korn 120)
- ▶ På grund av de speciella egenskaperna hos bambugolv rekommenderar vi alltid att använda 2-komponentslack (t.ex. PALL-X 98) som försegling.
- ▶ Nyförseglade ytor får inte täckas med mattor eller andra golvbeläggningar eller belastas med tunga föremål under minst 3 dagar (i kombination med PALL-X 333 COLOR under 7 dagar).
- ▶ Nyförseglade ytor kan behandlas med PALLMANN FINISH CARE / FINISH CARE STOP tidigast efter 3 dagar (i kombination med PALL-X 333 COLOR efter 7 dagar).
- ▶ Regelbundet underhåll med PALLMANN CLEAN STRONG/PALLMANN CLEAN förbättrar utseendet och ökar livslängden på den förseglade ytan. Torka endast av ytan med en fuktig (ej våt) trasa. Undvik stående vatten.
- ▶ Följande standarder och anvisningar är tillämpliga och rekommenderas särskilt: DIN 18356 "Arbete med parkett och träblock".
- ▶

SKYDD AV ARBETSPLATS OCH MILJÖ:

Vattenbaserad topplack, med en lösningsmedelshalt på mindre än 5 %. Lämplig som ersättningsmaterial istället för material med högt lösningsmedelsinnehåll som används för ytbehandling av trä och parkettgolv. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddsglasögon och kombifilter A2/P2 under sprayarbete. Använd dammfilter P2 vid slipning. Vid applicering rekommenderas användning av skyddskräm, samt ventilation av arbetsområdena. Undvik att äta, dricka och rök inte under applicering. Vid kontakt med ögon eller hud, skölj omedelbart med mycket vatten. Får inte hällas ut i avloppssystemet. Rengör verktygen med vatten och tvål direkt efter användning. Endast tomma förpackningar är återvinningsbara. Lämna flytande materialrester vid uppsamlingsplatsen för gamla färger. Produkten innehåller isotiazolinoner. Kan ge en allergisk reaktion. Hotline för allergiinformation +49 (0) 931 27964-0.

AVFALLSHANTERING:

Samla in så mycket av restprodukterna som möjligt och återanvänd. Undvik att produkten hamnar i avloppet, i vattendrag eller tränger ned i marken. Behållare som har skrapats rent från rester respektive som är droppfria kan återvinnas. Behållare med flytande restinnehåll samt uppsamlade flytande restprodukter klassas som farligt avfall. Behållare med restinnehåll som har härdats ska källsorteras som byggavfall.